



TUBOS REDONDOS LAC NEGROS Y GALVANIZADOS

Descripción:

Producto que se obtiene por la Unión (Soldadura por Resistencia Eléctrica o Inducción) de los bordes longitudinales de un fleje de Acero Laminado en Caliente que previamente ha sido conformado por rodillos para tomar la forma circular.

Usos:

Carrocerías de ómnibus, marcos de puertas y ventanas, estructuras livianas, andamios.

PROPIEDADES MECANICAS *

NORMA TECNICA		F	R	A
DEL TUBO	DEL ACERO	Kg/mm ²	Kg/mm ²	%
ISO 65	ASTM A-1011 SS Grado 36 T1	25.3 min	37 min	18 min
	ASTM A-1011 CS	-	30 min	25 min

DIMENSIONES STANDARD Y PESOS NOMINALES (kg/m)

DIMENSION EXTERIOR		ESPESOR DE PARED (mms)						
pulg.	mm	1.8	2	2.3	2.5	3	4	4.5
1/4	13.70	0.53	0.58	0.65				
3/8	17.10	0.68	0.75	0.84				
1/2	21.30	0.87	0.95	1.08	1.16			
3/4	26.70	1.11	1.22	1.38	1.49			
1	33.40	1.40	1.55	1.76	1.91	2.25		
1 1/4	42.20	1.79	1.98	2.26	2.45	2.90		
1 1/2	48.30	2.06	2.28	2.61	2.82	3.35		
2	60.30	2.60	2.88	3.29	3.56	4.24		
2 1/2*	73.00		3.50	4.01	4.35	5.18		
3	88.90		4.29	4.91	5.33	6.36	8.37	
4	114.30		5.54	6.35	6.89	8.23	10.88	
5	141.30						13.54	
6	168.3						16.21	

- Los Tubos vienen con Los Extremos Lisos.

A solicitud del cliente se pueden suministrar con Extremos Roscados.

- Presión de Prueba: 50Kg/cm² (710 lb/pulg²) en

* Diámetro exterior coincie con la Norma ASTM A-

- A pedido se puede fabricar con Diámetro Exterior de 2.996" (76 mm) según ISO 65

- Longitudes estándar : 6.0 y 6.4 mts.

www.aceroscomerciales.com.pe

Sucursal Variante : (054) 449273, Moviles : Mov. 95-8524367, RPM: #800290

Sucursal Huanuco : (054) 453787, Moviles : Mov. 95-9929400, RPM: #935829

Sucursal Mariscal Castilla : (054) 451567, Moviles : Mov. 95-9515839, RPM: #624717

Sucursal Dolores : (054) 431054, Moviles : Mov. 95-9875000, RPM: #235041

Sucursal Socabaya : (054) 959929406, Moviles : Mov. 95-9929406, RPM: #935833